maçon | plâtrier peintre | carreleur | couvreur zingueur | menuisier charpentier | plombier | Autres professions

ACCROFLEX NF*

* Nouvelle Formulation

COMPOSANT SOUPLE POUR LIANT HYDRAULIQUE

1. PRESENTATION

Etant à base de résine 100% acrylique, **ACCROFLEX NF** n'est pas à comparer aux autres résines pour ciment. De par ses propriétés exceptionnelles d'adhérence et de souplesse, **ACCROFLEX NF** est destiné à modifier fortement les ciments et mortiers. Il permet la réalisation de collage et de joints élastiques entre les supports usuels du bâtiment.

2. AVANTAGES

- Adhérence exceptionnelle sur tous supports utilisés dans le bâtiment, même humides.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Peut-être peint et ré-enduit (recouvrable).
- Permet la réalisation de joints colorés avec notre produit **DORTHZ COLOR**.
- Donne avec le ciment un matériau très souple, même à froid.

3. DOMAINE D'APPLICATION

ACCROFLEX NF s'applique sur béton, mortier, brique, tuiles, bois, métaux, plastiques, …
Il permet de réaliser :

- Joints souples sur reprise de maçonnerie, carrelages, planchers.
- Joints de dilatation.
- Joints cunette.
- Reprise de fissures sur balcons, terrasses, façades, …
- Collages de carrelage sur tous supports en milieu humide.
- Collage de nez-de-marche en bois.
- Sous-couche flexible d'adhérence (sur plancher, …) de chape ou de carrelage.
- Mastics d'imperméabilisation entre divers éléments du second œuvre.
- Réparation de solins, rives, faitages, souches de cheminée, remontées d'acrotères, chenaux, …

4. MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :
Les supports doivent être sains, propres, exempts de laitance, d'huile ou de graisse conforme au DTU 59-1.
Élimination des particules non adhérentes, des poussières, etc..., par brossage, grattage ou lavage.
Enlever toutes traces de matières grasses avec **EURO KLINE**.
Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes avec **DECAP ALL**.
Ne pas appliquer sur support gelé.
Les supports à base de liant hydraulique doivent être âgés de plus de 28 jours.
Ne pas appliquer dans le cas de pousser négative.

Humidifier les supports avant application.
Sur support friable, renforcer préalablement à l'aide d'un mélange d'1 volume d'**ACCROFLEX NF** pour 1 volume d'eau.
Dans le cas de réparation sur de fortes sections, il est conseillé de mettre un fond de joint. Un retrait peut apparaître après le séchage complet de la 1ère passe en V. Appliquer, ensuite, une nouvelle couche pour combler le retrait.
Dans le cas de microfissures, appliquer une 1ère couche de mélange diluée à l'eau afin de combler le fond de la fissure. Terminer avec une nouvelle couche pour combler la fissure.

DORTHZ® LABORATOIRE
la marque du bâtiment

ACCROFLEX NF*

COMPOSANT SOUPLE POUR LIANT HYDRAULIQUE

* Nouvelle Formulation

Dosage :

Application	Dosage	Consommation
Joints et fissures	1V **ACCROFLEX NF** + 1V Ciment (CPJ ou CPA)	0,150Kg au mètre linaire pour une section de 1 x 1cm
	1,5V **ACCROFLEX NF** + 1V Ciment blanc	
	1,8V **ACCROFLEX NF** + 1V Ciment blanc + **DORTHZ COLOR**	
Colle carrelage	1V **ACCROFLEX NF** + 1V Ciment (CPJ ou CPA) + sable 0/2	3 à 4 kg au m² en simple encollage

Application :

Température d'application : Ne pas appliquer par ≤ 5°C et si le gel est à craindre dans les 24 heures

Méthode d'application : Spatule métallique, pistolet

Temps de séchage : 8 à 10 jours à cœur

Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher)

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Liquide visqueux blanc

Masse volumique : 1.01 ± 0.05 g.cm^{-3}

Extrait sec (%) : 55 ± 1.00

Consommation : Voir tableau dosage

COV

(décret n°2011-321 du 23/03/2011) :



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Stockage : 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Stocker à l'abri du gel.
- Pour les joints de piscine, de bassin, utiliser le **DORTHZ JOINT SOUPLE**.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059